Barrières d'isolation

Conforme aux normes ANSI/ AAMI PB70 Niveau 3

Barrières haute performance pour les blouses d'isolation réutilisables

Stedair® TX L3

Les barrières anti-fluides Stedair® protègent le personnel de la santé contre la pénétration des fluides tout en restant respirantes et confortables.

Avantages du produit

- Résistant à la pénétration des fluides
- *Lavage durable - jusqu'à 75 cycles de stérilisation de lavage
- Haute respirabilité

SPECIFICATION	ANSI/AAMI PB70:2012	RÉSULTATS
Poids		3.8 oz/yd^2
ASTM D3776		
Résistance à la déchirure		W: 30 N F: 20 N
ASTM D5587		
Résistance à la rupture		W: 10 N F: 10 N
ASTM D5034		
Résistance à l'évaporation d'eau		2 000 g/m^2/24 hrs
ASTM E-96 Procedure BW		
Absorption de l'eau	1.0 g ≤	PASSE
AATCC 42		
Pression hydrostatique	≥50cm	PASSE
AATCC 127		
Norme pour l'inflammabilité des produits textiles - tel que reçu	Comportement : DNI Classification : 1	Comportement : DNI Classification : 1
16 CFR PART 1610 (1-1-19 Edition)		
INFORMATIONS SUR LA BIOCOMPATIBILITÉ		**RÉSULTATS**
Cytotoxicité		PASSE
ISO 10993-5		
Sensibilisation cutanée		PASSE
ISO 10993-10 le produit est classé comme non-sensibilisant		
Irritation ou réactivité intracutanée		PASSE
ISO 10993-10		

RECOMMANDATIONS DE LAVAGE

- Vérifiez tout l'équipement pour vous assurer qu'il n'y a pas d'objet contondant qui pourrait endommager le matériel.
- Ne surchargez pas l'équipement ; 75-80% de la capacité est optimale.
- La température ne doit pas dépasser 160ºF (71°C) pour les opérations de lavage.
- Ne pas repasser.
- Ne pas utiliser d'hypochlorite de sodium (agent de blanchiment) comme désinfectant. Si un agent désinfectant est nécessaire, utiliser du peroxyde d'hydrogène (35%) à une concentration de 150 ppm, PH 10,5 maximum.
- Un essoreur à diaphragme peu endommager le Stedair® TX L3 .
- Au séchage évitez les températures excessive et trop de temps d'exposition.
- Assurez-vous d'incorporer une période de refroidissement adéquate et plier les le tissu immédiatement après le séchage pour éviter le froissement.
- La température de stérilisation ne doit pas excéder 132°C. Nous recommandons fortement l'implantation d'un programme d'Assurance qualité pourvérifier les performancse des produits fabriqués avec le Stedair® TX L3.

En respectant les recommandations de lavage du manufacturier ci-dessus, Stedair® TX L3 pourrait effectuer jusqu'à 75 cycles de lavage et de séchage.

AVERTISSEMENT

Les informations présentées ici reflètent les performances du Stedair® TX L3 dans des conditions de laboratoire contrôlées.

atms LA TRAÇABILITÉ MÉDICALE DE DEMAIN

Stedfast
CHEF DE FILE EN TISSUS BARRIÈRES

INFO@ATMSHEALTH.COM 450-890-0779